

Τεχνικό φυλλάδιο (02/22)

MOBIHEL CLEARCOAT MATT

- Για βαφή μικρών πλαστικών εξαρτημάτων (προφυλακτήρες, καλύμματα καθρεπτών, πλαϊνές εγκάρσιες ράβδους κ.λπ.
- Διακρίνεται για το εξαιρετικό ματ αποτέλεσμα του (βαθμού γυαλάδας 5-15%)
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Εξαιρετική μηχανική και χημική αντοχή
- Μπορεί να γίνει μίξη με άλλα βερνίκια 2K της σειράς MOBIHEL για να πετύχουμε Διαφορετικά επίπεδα γυαλάδας. Το βερνίκι δεν πρέπει να γυαλιστεί
- Σύμφωνο με νομοθεσία περιορισμού των ΠΟΕ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
------------------	---

	Αναλογία μίξη κατά όγκο:	 MOBIHEL CLEARCOAT MATT MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 1300 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100  MOBIHEL CLEARCOAT MATT MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 1100 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100  MOBIHEL CLEARCOAT MATT MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 1500 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100	2 μέρη 1 μέρος 20% 2 μέρη 1 μέρος 20% 2 μέρη 1 μέρος 20%
	Αναλογία μίξης κατά βάρος:	MOBIHEL CLEARCOAT MATT MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 1100/1300/1500 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100	100g 48g 26g
	Διάρκεια ζωής του μείγματος στους 20°C:	3 ώρες	
	Ιξώδες (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	17 - 19 s	
	Εφαρμογή με πιστόλι:	1,2 - 1,3 mm 2 - 2,5 bar	

	Αριθμός στρώσεων: Πάχος στρώσης:	2 γεμάτες στρώσεις 50-60 μm
	Χρόνος αναμονής ανά στρώση:	15 λεπτά/20°C ανάμεσα στα χέρια 10 - 15 λεπτά/20°C πριν το ψήσιμο στον φούρνο
	Χρόνος στεγνώματος 20°C: Χρόνος στεγνώματος 60°C:	16 ώρες 30 λεπτά (θερμοκρασία αντικείμενου)

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

	Αναλογία μίξη κατά όγκο:	 MOBIHEL CLEARCOAT MATT MOBIHEL 2K HS ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 4300 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100  MOBIHEL CLEARCOAT MATT MOBIHEL 2K HS ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 4100 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100  MOBIHEL CLEARCOAT MATT MOBIHEL 2K HS ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 4500 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100	3 μέρη 1 μέρος 30% 3 μέρη 1 μέρος 30% 3 μέρη 1 μέρος 30%
	Αναλογία μίξης κατά βάρος:	MOBIHEL CLEARCOAT MATT MOBIHEL 2K HS ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 4100/4300/4500 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100	100g 33g 35g
	Διάρκεια ζωής του μείγματος στους 20°C:	3 ώρες	
	Ιξώδες (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	17 - 19 s	
	Εφαρμογή με πιστόλι:	1,2 - 1,3 mm 2 - 2,5 bar	
	Αριθμός στρώσεων: Πάχος στρώσης:	2 γεμάτες στρώσεις 50-60 μm	
	Χρόνος αναμονής ανά στρώση:	15 λεπτά/20°C ανάμεσα στις στρώσεις 10 - 15 λεπτά/20°C πριν το ψήσιμο στον φούρνο	

	Χρόνος στεγνώματος 20°C: Χρόνος στεγνώματος 60°C:	16 ώρες 30 λεπτά (θερμοκρασία αντικείμενου)
	Διάρκεια ζωής:	1 χρόνος

πίνακας δείχνει το επίπεδο ματ εφέ. Ο πίνακας δείχνει την αναλογία βάρους ανάμειξης των διαφανών επιστρώσεων σε σχέση με το επίπεδο του ματ εφέ..					
	ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΥΑΛΑΔΑΣ			ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ	
	Semi-matt ca. 40%	Semi-gloss ca. 60%	Gloss ca. 80%	MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	MOBIHEL 2K HS ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
MOBIHEL CLEARCOAT MATT	87 g	80 g	70 g	2:1 MOBIHEL 2K καταλύτης 1100/1300/1500	3:1 MOBIHEL 2K HS καταλύτης 4100/4300/4500 +
MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT DH	13 g	20 g	30 g	+ 20% MOBIHEL 2K διαλυτικό 2100	30% MOBIHEL 2K διαλυτικό 2100
MOBIHEL CLEARCOAT MATT	83 g	70 g	60 g	2:1 MOBIHEL 2K καταλύτης 1100/1300/1500	3:1 MOBIHEL 2K HS καταλύτης 4100/4300/4500 +
MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH	17 g	30 g	40 g	+ 10% MOBIHEL 2K διαλυτικό 2100 / 2300 / 2500	+ 20% MOBIHEL 2K διαλυτικό 2100 / 2300 / 2500
MOBIHEL CLEARCOAT MATT	85 g	80 g	70 g	2:1 MOBIHEL 2K καταλύτης 1100 / 1300 / 1500	3:1 MOBIHEL 2K HS καταλύτης 4100 / 4300 / 4500
MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT FG ANTI SCRATCH	15 g	20 g	30 g	+ 10% MOBIHEL 2K διαλυτικό 2100 / 2300 / 2500	+ 20% MOBIHEL 2K διαλυτικό 2100 / 2300 / 2500

Το επίπεδο ματ εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες (η επίδραση των παραγόντων μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στο επίπεδο γυαλάδας επίσης για 10 -20 %)		
FACTOR	ΥΨΗΛΗ ΓΥΑΛΑΔΑ	ΧΑΜΙΛΗ ΓΥΑΛΑΔΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ	Πιο σύντομος	Πιο μεγάλος
ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ	Πιο υψηλό	Πιο χαμηλό
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	Πιο αργός	Πιο γρήγορος
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	Πιο αργό	Πιο γρήγορο
ΙΞΩΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Πιο μεγάλο	Πιο μικρό
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	Στέγνωμα στον φούρνο	Στέγνωμα με τον αέρα
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΛΥΗΤΗ	Υψηλά στερεά	Χαμηλά στερεά

2004/42/II B(e) (840) 620:

Το ανώτερο όριο περιεκτικότητας ΠΟΕ σύμφωνα με την ΕΕ αυτής της κατηγορίας προϊόντων (κατηγορία II B (e)) για μίγμα έτοιμο προς χρήση είναι 840 g/l. Η περιεκτικότητα ΠΟΕ αυτού του προϊόντος για έτοιμο προς χρήση μίγμα είναι το ανώτερο 620 g/l

Τα υλικά 2K αντιδρούν με την υγρασία. φρόντισε όλα αυτά τα δοχεία και τα εργαλεία είναι εντελώς στεγνά. κατά την επιστροφή, η σχετική υγρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80 %.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Κλείστε την συσκευασία του καταλύτη αμέσως μετά την χρήση, γιατί το προϊόν αντιδρά με την υγρασία και μπορεί να προκαλέσει ελαττώματα στο προϊόν. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν υπό διάφορες συνθήκες.

Οποιοδήποτε μέρος αυτών των πληροφοριών μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πολυετή εμπειρία στη συνεργασία της Ανάπτυξης και των Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν ιδιοκτησία της HELIOS Refinish.

Εγγυόμαστε ότι η ποιότητα της εργασίας που εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας αποδίδει αποτελέσματα, ενώ αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα προϊόντα ή εάν άλλοι παράγοντες επηρέασαν την τελική εμφάνιση. Η τελευταία έκδοση του TDS αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση από γενικό διανομέα στη χώρα σας. Ο χρήστης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς για την ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση απορριμμάτων.

Version: 2022-37 (28.02.2022)