














Τεχνικό φυλλάδιο (01/23)

## MOBIHEL FINE PUTTY

- Λεπτός στόκος για την εξομάλυνση μικρών ανωμαλιών, σε ανώμαλες περιοχές, πόρους από το στοκάρισμα ή το αστάρι.
- Κατάλληλο για όλα τα είδη μεταλλικών επιφανειών όπως (λαμαρίνα, γαλβανισμένη λαμαρίνα ή αλουμίνιο).
- Δεν αφήνει τρύπες μετά το τρίψιμο.
- Εξαιρετικά εύκολο στο τρίψιμο
- Δεν κρεμάει
- Χρώμα : Λευκό
- Σύμφωνα με νομοθεσία περιορισμού των ΠΟΕ

|                             | <br>(ΣΙΔΕΡΟ)                         | <br>(ZINC)                           | <br>(ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)                     | MOBIHEL 2K<br>ΑΣΤΑΡΙ   |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ<br>ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ |  P220 – P280                        |  MOBIHEL<br>Antisilicone<br>cleaner |  MOBIHEL<br>Antisilicone<br>cleaner |  P360 – P600                        |
|                             |  MOBIHEL<br>Antisilicone<br>cleaner |  P220 – P280                        |  P220 – P280                        |  MOBIHEL<br>Antisilicone<br>cleaner |
|                             |  |  MOBIHEL<br>Antisilicone<br>cleaner |  MOBIHEL<br>Antisilicone<br>cleaner |  |
|                             |  |  |  |  |

|  |  |   |              |
|--|--|---|--------------|
|  | <b>Αναλογία μίξης:</b>   | MOBIHEL FINE PUTTY<br>BP ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ  | 100 g<br>2 g |
|  | <b>Διάρκεια μείγματος στους 20°C:</b>  | 3 - 6 λεπτά   |              |
|  | <b>Ανακατεύστε καλά:</b>   |   |              |
|  | <b>Άπλωμα:</b>   |   |              |
|  | <b>Χρόνος στεγνώματος στους 20°C:</b>  | 20 - 30 λεπτά   |              |
|  | <b>Χρόνος στεγνώματος με την χρήση IR (υπέρυθρων ακτινών μικρού μήκους κύματος):</b> | 5 λεπτά<br>Απόσταση από το αντικείμενο: 70 - 80 cm  |              |
|  | <b>Ξηρό τρίψιμο:</b>   | P360 – P400   |              |
|  | <b>Επικάλυψη με:</b>   | Όλα τα 2K αστάρια από την σειρά MOBIHEL.<br>Όλα οι τελικές επιστρώσεις από την σειρά MOBIHEL. |              |
|  | <b>Διάρκεια ζωής:</b>  | 18 μήνες  |              |

#### 2004/42/II B(b) (250) 170:

Το ανώτερο όριο περιεκτικότητας POE σύμφωνα με την ΕΕ αυτής της κατηγορίας προϊόντων (κατηγορία II B (b)) για μίγμα έτοιμο προς χρήση είναι 250 g/l. Η περιεκτικότητα POE αυτού του προϊόντος για έτοιμο προς χρήση μίγμα είναι το ανώτερο **170 g/l**

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν υπό διάφορες συνθήκες.

Οποιοδήποτε μέρος αυτών των πληροφοριών μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πολυετή εμπειρία στη συνεργασία της Ανάπτυξης και των Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν ιδιοκτησία της HELIOS Refinish.

Εγγυόμαστε ότι η ποιότητα της εργασίας που εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας αποδίδει αποτελέσματα, ενώ αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα προϊόντα ή εάν άλλοι παράγοντες επηρέασαν την τελική εμφάνιση. Η τελευταία έκδοση του TDS αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση από γενικό διανομέα στη χώρα σας. Ο χρήστης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς για την ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση απορριμμάτων.

Version: 2022-2 (28.01.2022)

Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia  
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com,

2 / 2