










Τεχνικό φυλλάδιο (02/23)

MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH





- Συμβατό με χρώματα διπλής επίστρωσης διαλύτου και νερού
- Υψηλό επίπεδο γυαλάδας
- Εξαιρετική κάθετη σταθερότητα
- Εύκολο στην χρήση
- Σύμφωνα με νομοθεσία περιορισμού των ΠΟΕ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
------------------	--

	Αναλογία μίξη κατά όγκο:	 MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 1300 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2300	2 μέρη 1 μέρος 10%
		 MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 1100 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100	2 μέρη 1 μέρος 10%
		 MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 1500 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2500	2 μέρη 1 μέρος 10%
	Αναλογία μίξης κατά βάρος:	MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 1100 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100 / 2300 / 2500	100g 51g 14g
	Διάρκεια ζωής του μείγματος στους 20°C:	2 ώρες	
	Ιξώδες (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	16 - 19 s	
	Εφαρμογή με πιστόλι:	1,2 - 1,3 mm 2 - 2,5 bar	
	Αριθμός στρώσεων: Πάχος στρώσης:	2 γεμάτες στρώσεις 50-60 μm	

Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: +386 17224000, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

1 / 2

	Χρόνος αναμονής ανά στρώση:	5 - 10 λεπτά/20°C ανάμεσα στις στρώσεις 10 - 15 λεπτά/20°C πριν από το ψήσιμο στον φούρνο
	Χρόνος στεγνώματος 20°C: Χρόνος στεγνώματος 60°C:	16 ώρες 30 λεπτά (θερμοκρασία αντικείμενου)
	Χρόνος στεγνώματος με την χρήση IR (υπέρυθρων ακτινών μικρού μήκους κύματος):	8 - 12 λεπτά Απόσταση από το αντικείμενο: 70 - 80 cm
	Διάρκεια ζωής:	5 χρονιά

2004/42/II B(e) (840) 580:

Το ανώτερο όριο περιεκτικότητας ΠΟΕ σύμφωνα με την ΕΕ αυτής της κατηγορίας προϊόντων (κατηγορία II B (e)) για μίγμα έτοιμο προς χρήση είναι **840 g/l**. Η περιεκτικότητα ΠΟΕ αυτού του προϊόντος για έτοιμο προς χρήση μίγμα είναι το ανώτερο **580 g/l**

Τα υλικά 2K αντιδρούν με την υγρασία. φρόντισε όλα αυτά τα δοχεία και τα εργαλεία είναι εντελώς στεγνά. κατά την επιστροφή, η σχετική υγρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80 %.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Κλείστε την συσκευασία του καταλύτη αμέσως μετά την χρήση, γιατί το προϊόν αντιδρά με την υγρασία και μπορεί να προκαλέσει ελαττώματα στο προϊόν. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν υπό διάφορες συνθήκες.

Οποιοδήποτε μέρος αυτών των πληροφοριών μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πολυετή εμπειρία στη συνεργασία της Ανάπτυξης και των Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν ιδιοκτησία της HELIOS Refinish.

Εγγυόμαστε ότι η ποιότητα της εργασίας που εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας αποδίδει αποτελέσματα, ενώ αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα προϊόντα ή εάν άλλοι παράγοντες επηρέασαν την τελική εμφάνιση. Η τελευταία έκδοση του TDS αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση από γενικό διανομέα στη χώρα σας. Ο χρήστης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς για την ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση απορριμμάτων.

Version: 2022-2 (31.01.2022)