













Τεχνικό φυλλάδιο (02/23)

MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT FG ANTI SCRATCH

- Συμβατό με χρώματα διπλής επίστρωσης διαλύτου και νερού
- Υψηλό επίπεδο γυαλάδας και εμφάνιση γυαλάδας εις βάθος
- Υψηλή αντοχή στις γρατζουνιές (δεν είναι αντί-χαρακτικό)
- Εξαιρετική κάθετη σταθερότητα
- Εύκολο στην χρήση
- Σύμφωνα με νομοθεσία περιορισμού των ΠΟΕ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
------------------	--

	Αναλογία μίξη κατά όγκο:	 MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT FG ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 8100 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΛΥΤΙΚΟ 2100	2 μέρη 1 μέρος 10%
		 MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT FG ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 8150 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΛΥΤΙΚΟ 2500	2 μέρη 1 μέρος 10%
	Αναλογία μίξης κατά βάρος:	MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT FG ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 8100 / 8150 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΛΥΤΙΚΟ 2100 / 2500	100g 51g 14g
	Διάρκεια ζωής του μείγματος στους 20°C:	4 ώρες	
	Ιξώδες (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	15 - 17 s	
	Εφαρμογή με πιστόλι:	1,2 - 1,3 mm 2 - 2,5 bar	
	Αριθμός στρώσεων: Πάχος στρώσης:	2 γεμάτες στρώσεις 50-60 μm	

	Χρόνος αναμονής ανά στρώση:	5 - 10 λεπτά/20°C ανάμεσα στις στρώσεις 10 - 15 λεπτά/20°C πριν το ψήσιμο στον φούρνο
	Χρόνος στεγνώματος 20°C: Χρόνος στεγνώματος 60°C:	16 ώρες 30 λεπτά (θερμοκρασία αντικείμενου)
	Χρόνος στεγνώματος με την χρήση IR (υπέρουθρων ακτινών μικρού μήκους κύματος):	8 - 12 λεπτά Απόσταση από το αντικείμενο: 70 - 80 cm
	Διάρκεια ζωής:	5 χρονιά

2004/42/II B(e) (840) 580:

Το ανώτερο όριο περιεκτικότητας ΠΟΕ σύμφωνα με την ΕΕ αυτής της κατηγορίας προϊόντων (κατηγορία II B (e)) για μίγμα έτοιμο προς χρήση είναι 840 g/l. Η περιεκτικότητα ΠΟΕ αυτού του προϊόντος για έτοιμο προς χρήση μίγμα είναι το ανώτερο 580 g/l

Τα υλικά 2K αντιδρούν με την υγρασία. φρόντισε όλα αυτά τα δοχεία και τα εργαλεία είναι εντελώς στεγνά. κατά την επίστρωση, η σχετική υγρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80 %.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Κλείστε την συσκευασία του καταλύτη αμέσως μετά την χρήση, γιατί το προϊόν αντιδρά με την υγρασία και μπορεί να προκαλέσει ελαττώματα στο προϊόν. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν υπό διάφορες συνθήκες.

Οποιοδήποτε μέρος αυτών των πληροφοριών μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πολυετή εμπειρία στη συνεργασία της Ανάπτυξης και των Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν ιδιοκτησία της HELIOS Refinish.

Εγγυόμαστε ότι η ποιότητα της εργασίας που εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας αποδίδει αποτελέσματα, ενώ αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα προϊόντα ή εάν άλλοι παράγοντες επηρέασαν την τελική εμφάνιση. Η τελευταία έκδοση του TDS αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση από γενικό διανομέα στη χώρα σας. Ο χρήστης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς για την ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση απορριμμάτων.

Version: 2022-2 (31.01.2022)