

MULTIFILL 2-5

Έγχρωμος αρμόστοκος πλακιδίων

Ιδιότητες

Έγχρωμος αρμόστοκος με βάση το τσιμέντο, για την αρμολόγηση πλακιδίων. Παρέχει υψηλές μηχανικές αντοχές και άριστη χρωματική σταθερότητα. Κατάλληλος για πλάτος αρμών από 2-5 mm. Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 WA κατά EN 13888.

Πεδία εφαρμογής

Είναι κατάλληλος για αρμολόγηση πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου κάθε είδους, για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση:	τσιμεντοειδής κονία
Αποχρώσεις:	28 διαφορετικές
Απαιτήση σε νερό:	6,50 l/σακί 25 kg
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος:	1,25 ± 0,40 kg/l
Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάματος:	1,60 ± 0,50 kg/l
Θερμοκρασία εφαρμογής:	από +5°C έως +35°C
Αντοχή σε τριβή: (EN 12808-2)	≤ 1000 mm ³
Αντοχή σε θλίψη μετά από:	
• 28 ημέρες:	40,00 N/mm ²
• 25 κύκλους ψύξης-απόψυξης: (EN 12808-3)	40,00 N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη μετά από:	
• 28 ημέρες:	6,00 N/mm ²
• 25 κύκλους ψύξης-απόψυξης: (EN 12808-3)	5,00 N/mm ²
Συρρίκνωση πήξης: (EN 12808-4)	≤ 2 mm/m
Απορρόφηση νερού:	
• μετά από 30 min:	≤ 2 g
• μετά από 240 min: (EN 12808-5)	≤ 5 g

Χρόνος ζωής στο δοχείο: τουλάχιστον 4 h στους +20°C

Βατότητα: μετά 10 h στους +20°C

Τρόπος χρήσης

1. Υπόστρωμα

Η επιστρωμένη με πλακίδια επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή. Οι αρμοί καθαρίζονται προσεκτικά και διαβρέχονται με υγρό σφουγγάρι.

2. Εφαρμογή

Προσθέτουμε το MULTIFILL 2-5 στο νερό υπό ανάδευση, μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα. Συνιστάται η ανάμιξη να γίνεται με αναδευτήρα (δράπανο) χαμηλών στροφών.

Αφήνουμε το μίγμα για περίπου 3 λεπτά να ωριμάσει και αναδεύουμε ξανά. Απλώνουμε το μίγμα επάνω στους αρμούς με λαστιχένια σπάτουλα, με φορά διαγώνια προς τους αρμούς, φροντίζοντας να γεμίσουν σε όλο τους το βάθος. Το πλεόνασμα του υλικού απομακρύνεται μετά από λίγο με υγρό σφουγγάρι. Τέλος καθαρίζουμε την επιφάνεια των πλακιδίων με ένα στεγνό πανί. Σε εξωτερικούς χώρους ή όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή, συνιστάται η διαβροχή του αρμών ύστερα από κάποιες ώρες και αφού ο αρμόστοκος έχει στεγνώσει.

Κατανάλωση

Η κατανάλωση του MULTIFILL 2-5 εξαρτάται από τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πάχος του αρμού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Διαστάσεις Πλακιδίων (σε cm)	Πάχος αρμού			
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
2 x 2 x 0,3	1.000	1.500	---	---
10 x 10 x 0,6	400	600	800	1.000
15 x 15 x 0,7	310	470	630	780
20 x 20 x 0,7	240	360	480	590
20 x 30 x 0,7	200	300	400	490
30 x 30 x 0,8	190	280	370	460

(Οι τιμές της κατανάλωσης εκφράζονται σε g/m²)

MULTIFILL 2-5

Συσκευασία – Αποχρώσεις

Το MULTIFILL 2-5 προσφέρεται στις εξής 28 αποχρώσεις με τους αντίστοιχους κωδικούς και συσκευασίες:

Απόχρωση	2 kg	5 kg	25 kg
01 Λευκό	•	•	•
02 Μαύρο	•	•	
03 Γκρι	•	•	•
04 Πέρλα γκρι		•	
05 Ανοιχτό γκρι	•	•	•
06 Μπαχάμα μπεζ	•	•	•
07 Καφεκόκκινο		•	
08 Καφέ	•	•	
09 Ανοιχτό καφέ	•	•	
10 Σκούρο γκρι	•	•	
11 Αιβορι		•	
15 Μανχάταν γκρι		•	
16 Ανοιχτή ώχρα		•	
17 Ανεμώνη	•	•	
18 Πέρλα μπεζ	•	•	
19 Μόκα		•	
20 Κάστανο	•	•	
21 Καραμέλα	•	•	
30 Γκρι Τσιμέντου		•	
31 Κεραμιδί		•	
40 Σκούρο Καφέ		•	
41 Καφέ της Γης		•	
42 Γκρι Μπεζ		•	
43 Λαδί		•	
44 Καμηλό		•	
45 Άμμος		•	
46 Γκρι Μπλε		•	
47 Λιλά		•	

Ζητήστε την κασετίνα - ρεαλιστικό δειγματολόγιο MULTIFILL.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

- Χάρτινοι σάκοι 25 kg:
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
- Πλαστικοί σάκοι 5 kg και 2 kg:
24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Οι παραπάνω χρόνοι ζωής ισχύουν για προϊόν αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό.

Παρατηρήσεις

- Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
- Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: Σπιθάρι Καλογήρου, Αττική Οδός Έξοδος 4, Ασπρόπυργος 193 00 – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr