

Τεχνικό φυλλάδιο (02/23)

MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

- Χρώμα μονής επίστρωσης
- Η επιθυμητή απόχρωση μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση του λογισμικού σύνθεσης Color Navigator της MOBIHEL ή κάνοντας αναζήτηση στο χρωματολόγιο Mobihel Colour Box Expert.

ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	MOBIHEL 2K ΑΣΤΑΡΙ
	 P360 – P600
	 MOBIHEL Antisilicone cleaner

	Αναλογία μίξη κατά όγκο:		MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 1300 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2300	2 μέρη 1 μέρος 10%
			MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 1100 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100	2 μέρη 1 μέρος 10%
			MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 1500 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2500	2 μέρη 1 μέρος 10%
	Αναλογία μίξης κατά βάρος:		MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 1100 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100 / 2300 / 2500	100g 48g 13g
	Διάρκεια ζωής του μείγματος στους 20°C:	2 ώρες		
	Ιξώδες (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	17 - 20 s		

	Τεστ χρώματος:	Η απόχρωση πρέπει να εφαρμόζεται σε μια ειδική δοκιμαστική για να αξιολογήσει την καταλληλότητά της πριν από την εφαρμογή στο αντικείμενο
	Εφαρμογή με πιστόλι:	1,2 - 1,3 mm 2 - 2,5 bar RP
	Αριθμός στρώσεων: Πάχος στρώσης:	2-3 γεμάτες στρώσεις 50 - 60 μm
	Χρόνος αναμονής ανά στρώση:	10 λεπτά/20°C ανάμεσα στις στρώσεις 10 - 15 λεπτά/20°C πριν από το ψήσιμο στον φούρνο
	Χρόνος στεγνώματος 20°C: Χρόνος στεγνώματος 60°C:	16 ώρες 30 λεπτά (θερμοκρασία αντικείμενου)
	Χρόνος στεγνώματος με την χρήση IR (υπέρυθρων ακτινών μικρού μήκους κύματος):	8 - 12 λεπτά Απόσταση από το αντικείμενο: 70 - 80 cm
	Διάρκεια ζωής:	4 χρόνια

Τα υλικά 2K αντιδρούν με την υγρασία. φρόντισε όλα αυτά τα δοχεία και τα εργαλεία είναι εντελώς στεγνά. κατά την επιστροφή, η σχετική υγρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80 %.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Κλείστε την συσκευασία του καταλύτη αμέσως μετά την χρήση, γιατί το προϊόν αντιδρά με την υγρασία και μπορεί να προκαλέσει ελαττώματα στο προϊόν. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν υπό διάφορες συνθήκες.

Οποιοδήποτε μέρος αυτών των πληροφοριών μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πολυετή εμπειρία στη συνεργασία της Ανάπτυξης και των Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν ιδιοκτησία της HELIOS Refinish.

Εγγυόμαστε ότι η ποιότητα της εργασίας που εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας αποδίδει αποτελέσματα, ενώ αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα προϊόντα ή εάν άλλοι παράγοντες επηρέασαν την τελική εμφάνιση. Η τελευταία έκδοση του TDS αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση από γενικό διανομέα στη χώρα σας. Ο χρήστης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς για την ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση απορριμμάτων.

Version: 2021-2 (04.02.2021)