











Τεχνικό φυλλάδιο (06/23)

## COLOMIX 2:1 STANDARD CLEARCOAT ANTI SCRATCH

- Πολύ καλές ιδιότητες κατά την εφαρμογή
- Εξαιρετική μηχανική και χημική αντοχή
- Προσφέρει μια πολύ καλή και λεία επιφάνεια στο τελείωμα.
- Υψηλό επίπεδο γυαλάδας
- Εξαιρετική κάθετη σταθερότητα
- Σύμφωνα με νομοθεσία περιορισμού των ΠΟΕ

<b>ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ</b>	Συμβατό με χρώματα διπλής επίστρωσης διαλύτου και νερού
------------------	---

	<b>Αναλογία μίξη κατά όγκο:</b>	COLOMIX 2:1 STANDARD CLEARCOAT ANTI SCRATCH COLOMIX 2:1 2K ACRYL KATAΛYTHΣ NORMAL/ FAST/ SLOW	2 μέρη 1 μέρος
	<b>Αναλογία μίξης κατά βάρος:</b>	COLOMIX 2:1 STANDARD CLEARCOAT ANTI SCRATCH COLOMIX 2:1 2K ACRYL KATAΛYTHΣ NORMAL/ FAST/ SLOW	100 g 50 g
	<b>Διάρκεια ζωής του μείγματος στους 20°C:</b>	5 ώρες	
	<b>Ιξώδες (RFU):</b> DIN 53211 Φ4 mm/20°C	16 - 18 s	
	<b>Εφαρμογή με πιστόλι:</b>	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar	
	<b>Αριθμός στρώσεων:</b> <b>Πάχος στρώσης:</b>	2 50 - 60 μm	
	<b>Χρόνος αναμονής ανά στρώση:</b>	5 - 10 λεπτά/20°C ανάμεσα στις στρώσεις 10 - 15 λεπτά/20°C πριν από το ψήσιμο στον φούρνο	
	<b>Χρόνος στεγνώματος 20°C:</b> <b>Χρόνος στεγνώματος 60°C:</b>	16 ώρες 30 λεπτά (θερμοκρασία αντικείμενου)	
	<b>Χρόνος στεγνώματος με την χρήση IR (υπέυρωτων ακτινών)</b>	8 - 12 λεπτά Απόσταση από το αντικείμενο: 70 - 80 cm	

	μικρού μήκους κύματος):	
	<b>Διάρκεια ζωής:</b>	5 χρόνια

2004/42/II B(e) (840) 530:

Το ανώτερο όριο περιεκτικότητας ΠΟΕ σύμφωνα με την ΕΕ αυτής της κατηγορίας προϊόντων (κατηγορία II B (e)) για μίγμα έτοιμο προς χρήση είναι **840 g/l**. Η περιεκτικότητα ΠΟΕ αυτού του προϊόντος για έτοιμο προς χρήση μίγμα είναι το ανώτερο **530 g/l**

Τα υλικά 2K αντιδρούν με την υγρασία. φρόντισε όλα αυτά τα δοχεία και τα εργαλεία είναι εντελώς στεγνά. κατά την επίστρωση, η σχετική υγρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80 %.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Κλείστε την συσκευασία του καταλύτη αμέσως μετά την χρήση, γιατί το προϊόν αντιδρά με την υγρασία και μπορεί να προκαλέσει ελαττώματα στο προϊόν. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν υπό διάφορες συνθήκες.

Οποιοδήποτε μέρος αυτών των πληροφοριών μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πολυετή εμπειρία στη συνεργασία της Ανάπτυξης και των Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν ιδιοκτησία της HELIOS Refinish. Εγγυόμαστε ότι η ποιότητα της εργασίας που εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας αποδίδει αποτελέσματα, ενώ αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα προϊόντα ή εάν άλλοι παράγοντες επηρέασαν την τελική εμφάνιση. Η τελευταία έκδοση του TDS αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση από γενικό διανομέα στη χώρα σας. Ο χρήστης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς για την ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση απορριμμάτων.