























Τεχνικό φυλλάδιο (06/23)

## COLOMIX 1:1 EPOXY PRIMER

- Για την αντιδιαβρωτική προστασία μετάλλου, γαλβάνιζε λαμαρίνας και αλουμίνιου.
- Χρησιμοποιείτε εκεί που απαιτείτε μεγάλη χημική και μηχανική αντοχή.
- Επιδέχεται επαναβαφή με χρώμα σύμφωνα με το σύστημα “wet on wet” (υγρό σε υγρό). Συνδυάζοντας το με ένα ειδικό 2 συστατικών, είναι κατάλληλο για την έκθεση της επιφάνειας σε βιομηχανικό ή ναυτιλιακό περιβάλλον.
- Χρώμα: γκρι
- Σύμφωνα με νομοθεσία περιορισμού των ΠΟΕ

ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	 (ΣΙΔΕΡΟ)	 (ZINC)	 (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)
	 P220 – P280	 COLOMIX Antisilicone cleaner	 COLOMIX Antisilicone cleaner
	 COLOMIX Anisilicone cleaner	 P220 – P280	 P220 – P280
		 COLOMIX Antisilicone cleaner	 COLOMIX Antisilicone cleaner

	<b>Αναλογία μίξη κατά όγκο:</b>	COLOMIX 1:1 EPOXY ΑΣΤΑΡΙ COLOMIX 1:1 2K EPOXY ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	1 μέρος 1 μέρος
	<b>Αναλογία μίξης κατά βάρος:</b>	COLOMIX 1:1 EPOXY ΑΣΤΑΡΙ COLOMIX 1:1 2K EPOXY ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	57g      100 g
	<b>Διάρκεια ζωής του μείγματος στους 20°C:</b>	8 ωρες	
	<b>Ιξώδες (RFU):</b> DIN 53211 Φ4 mm/20°C	21 - 24 s	

	<b>Εφαρμογή με πιστόλι:</b>	1,5 – 1,7 mm 2 - 2,5 bar
	<b>Αριθμός στρώσεων:</b> <b>Πάχος στρώσης:</b>	2 60 – 80 μm
	<b>Χρόνος αναμονής ανά στρώση:</b>	5 - 10 λεπτά / 20°C ανάμεσα στις στρώσεις 5 - 10 λεπτά/20°C πριν από το ψήσιμο στον φούρνο
	<b>Χρόνος στεγνώματος 20°C:</b>	45 λεπτά
	<b>Εφαρμογή με πινέλο:</b>	Δεν χρειάζεται αραίωση!
	<b>Επικάλυψη με:</b>	Όλα τα χρώματα μονής και διπλής επίστρωσης της σειράς MOBIHEL/COLOMIX
	<b>Διάρκεια ζωής:</b>	2 χρόνια

2004/42/II B(c) (540) 470:

Το ανώτερο όριο περιεκτικότητας ΠΟΕ σύμφωνα με την ΕΕ αυτής της κατηγορίας προϊόντων (κατηγορία II B (c)) για μίγμα έτοιμο προς χρήση είναι 540 g/l. Η περιεκτικότητα ΠΟΕ αυτού του προϊόντος για έτοιμο προς χρήση μίγμα είναι το ανώτερο **470 g/l**

Τα υλικά 2K αντιδρούν με την υγρασία. φρόντισε όλα αυτά τα δοχεία και τα εργαλεία είναι εντελώς στεγνά. κατά την επίστρωση, η σχετική υγρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80 %.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Κλείστε την συσκευασία του καταλύτη αμέσως μετά την χρήση, γιατί το προϊόν αντιδρά με την υγρασία και μπορεί να προκαλέσει ελαττώματα στο προϊόν. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν υπό διάφορες συνθήκες.

Οποιοδήποτε μέρος αυτών των πληροφοριών μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πολυετή εμπειρία στη συνεργασία της Ανάπτυξης και των Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν ιδιοκτησία της HELIOS Refinish.

Εγγυόμαστε ότι η ποιότητα της εργασίας που εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας αποδίδει αποτελέσματα, ενώ αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα προϊόντα ή εάν άλλοι παράγοντες επηρέασαν την τελική εμφάνιση. Η τελευταία έκδοση του TDS αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση από γενικό διανομέα στη χώρα σας. Ο χρήστης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς για την ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση απορριμμάτων.