












Τεχνικό φυλλάδιο (02/23)

MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER












- Γεμιστικό και μονωτικό αστάρι, με μεγάλη γεμιστική δύναμη (μέχρι 180μm), προσφέρει εξαιρετική προστασία από την διάβρωση
- Γεμιστικό αστάρι υγρό σε υγρό - συνιστάται ιδιαίτερα για τη βαφή νέων ανταλλακτικών με προστασία OEM
- Γεμιστικό αστάρι για πλαστικά -εφαρμογή υγρό σε υγρό ή εφαρμογή σαν κανονικό αστάρι (με τρίψιμο)
- Χρώμα: λευκό, μαύρο, γκρι
- Σύμφωνο με νομοθεσία περιορισμού των ΠΟΕ

ΕΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ





	 (ΣΙΔΕΡΟ)	 (ZINC)	 (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)
ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	 P220 – P280	 MOBIHEL Antisilicone cleaner	 MOBIHEL Antisilicone cleaner
	 MOBIHEL Antisilicone cleaner	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Antisilicone cleaner	 MOBIHEL Antisilicone cleaner
		MOBIHEL PASSIVATOR	MOBIHEL PASSIVATOR










Σημείωση:

MOBIHEL PASSIVATOR μπορεί να εφαρμοστεί με πανί ή με πιστόλι. Το αστάρι πρέπει να εφαρμοστεί μέσα σε 7-10 λεπτά (όχι περισσότερα από 15 λεπτά)




	Αναλογία μίξη κατά όγκο:	MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 700 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100	3μέρη 1 μέρος 10-15%
	Αναλογία μίξης κατά βάρος:	MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 700 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100	100g 20g 9g
	Διάρκεια ζωής του μείγματος στους 20°C:	50 λεπτά	
	Ιξώδες (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	24 - 32 s	
	Εφαρμογή με πιστόλι:	1,6 - 1,8 mm 2 bar	
	Αριθμός στρώσεων: Πάχος στρώσης:	2-3 γεμάτες στρώσεις 120-180 μm	
	Χρόνος στεγνώματος 20°C: Χρόνος στεγνώματος 60°C:	7 ώρες ή μέσα στην νύχτα 30 λεπτά	
	Χρόνος στεγνώματος με την χρήση IR (υπέρουθρων ακτινών μικρού μήκους κύματος):	15- 20 λεπτά. Απόσταση από το αντικείμενο: 70 - 80 cm	
	Ξηρό τρίψιμο:	P360 - P600	
	Υγρό τρίψιμο:	P600 - P1200	
	Επικάλυψη με:	Όλα τα χρώματα μονής και διπλής επίστρωσης της σειράς MOBIHEL	







ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΥΓΡΟ ΣΕ ΥΓΡΟ








ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	 (ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ)
	 MOBIHEL Antisilicone cleaner
	 P500 – P800
	 MOBIHEL Antisilicone cleaner

	Αναλογία μίξη κατά όγκο:	MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗ 700 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100	3μέρη 1μέρος 30-35%
	Αναλογία μίξης κατά βάρος:	MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 700 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100	100g 20g 22-24g
	Διάρκεια ζωής του μείγματος στους 20°C:	50 λεπτά	
	Ιξώδες (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	16 - 19 s	
	Εφαρμογή με πιστόλι:	1,2 - 1,3 mm 2 - 2,5 bar	
	Αριθμός στρώσεων: Πάχος στρώσης:	2 γεμάτες στρώσεις 30-40 μm	
	Χρόνος αναμονής ανά στρώση:	5 - 10 λεπτά/20°C ανάμεσα στις στρώσεις 20-30λεπτά πριν από την εφαρμογή χρώματος βάσης διαλύτου 30λεπτά πριν από την εφαρμογή χρώματος βάσης νερού	
	Χρόνος στεγνώματος 20°C:	Η επιφάνεια πρέπει να τριφτεί με ψιλό γκρι πετσετάκι πριν εφαρμοστεί η τελική επίστρωση μόνο ΑΝ έχουν περάσει περισσότερο από 5 ώρες από την εφαρμογή του ασαριού.	
	Επικάλυψη με:	Όλα τα χρώματα μονής και διπλής επίστρωσης της σειράς MOBIHEL	

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΥΓΡΟ ΣΕ ΥΓΡΟ Η ΣΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ (ΜΕ ΤΡΙΨΙΜΟ)

ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	
	 P500 – P800
	 MOBIHEL Cleaner for plastics

		ΥΓΡΟ ΣΕ ΥΓΡΟ (wet on wet)	ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ
	Αναλογία μίξη κατά όγκο:	3 μέρη MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER 1 μέρος MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 700 30% MOBIHEL ΠΡΟΣΘΕΤΟ W/W 10 -20% MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100	3 μέρη MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER 1 μέρος MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 700 30% MOBIHEL ΠΡΟΣΘΕΤΟ W/W 5 - 10% MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100
	Αναλογία μίξης κατά βάρος:	100 g MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER 20 g MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 700 22 g MOBIHEL ΠΡΟΣΘΕΤΟ W/W 10 - 20 g MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100	100 g MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER 20 g MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 700 22 g MOBIHEL ΠΡΟΣΘΕΤΟ W/W 5 - 10 g MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100
	Διάρκεια ζωής του μείγματος στους 20°C:	3 ώρες	3 ώρες
	Ιξώδες (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	13 - 16 s	16 - 19 s
	Εφαρμογή με πιστόλι:	1,2 - 1,3 mm 2 - 2,5 bar 1 - 2 στρώσεις: 25 - 50 μm	1,2 - 1,3 mm 2 - 2,5 bar 2 - 3 στρώσεις: 50 - 100 μm
	Χρόνος αναμονής ανά στρώση:	5 - 10 λεπτά/20°C ανάμεσα στα στρώσεις 20 - 30 λεπτά πριν από την εφαρμογή χρώματος βάσης διαλύτου 30 λεπτά πριν από την εφαρμογή χρώματος βάσης νερού	5 - 10 λεπτά/20°C ανάμεσα στις στρώσεις

	Χρόνος στεγνώματος 20°C:	Η επιφάνεια πρέπει να τριφτεί με ψιλό γκρι πετσετάκι πριν εφαρμοστεί η τελική επίστρωση μόνο AN έχουν περάσει περισσότερο από 5 ώρες από την εφαρμογή του ασταριού.	5 ώρες
	Χρόνος στεγνώματος 60°C:	/	30 λεπτά
	Χρόνος στεγνώματος με την χρήση IR (υπέυρωθρων ακτινών μικρού μήκους κύματος):	/	5 - 10 λεπτά Απόσταση από τα αντικείμενα: 70 - 80 cm
	Ξηρό τρίψιμο:	/	P360 - P600
	Υγρό τρίψιμο:	/	P600 - P1200
	Επικάλυψη με:	Όλα τα χρώματα μονής και διπλής επίστρωσης της σειράς MOBIHEL 30% Ελαστικοποιητής πρέπει να προστεθεί στο A συστατικό	
	Διάρκεια ζωής:	2 χρόνια	

2004/42/II B(c) (540) 530:

Το ανώτερο όριο περιεκτικότητας POE σύμφωνα με την ΕΕ αυτής της κατηγορίας προϊόντων (κατηγορία II B (c)) για μίγμα έτοιμο προς χρήση είναι 540 g/l. Η περιεκτικότητα POE αυτού του προϊόντος για έτοιμο προς χρήση μίγμα είναι το ανώτερο 530 g/l

Τα υλικά 2K αντιδρούν με την υγρασία. φρόντισε όλα αυτά τα δοχεία και τα εργαλεία είναι εντελώς στεγνά. κατά την επίστρωση, η σχετική υγρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80 %.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Κλείστε την συσκευασία του καταλύτη αμέσως μετά την χρήση, γιατί το προϊόν αντιδρά με την υγρασία και μπορεί να προκαλέσει ελαττώματα στο προϊόν. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν υπό διάφορες συνθήκες.

Οποιοδήποτε μέρος αυτών των πληροφοριών μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πολυετή εμπειρία στη συνεργασία της Ανάπτυξης και των Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν ιδιοκτησία της HELIOS Refinish.

Εγγυόμαστε ότι η ποιότητα της εργασίας που εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας αποδίδει αποτελέσματα, ενώ αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα προϊόντα ή εάν άλλοι παράγοντες επηρέασαν την τελική εμφάνιση. Η τελευταία έκδοση του TDS αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση από γενικό διανομέα στη χώρα σας. Ο χρήστης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς για την ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση απορριμμάτων.

Version: 2022-16 (31.01.2022)