

















Technical information (06/23)

## COLOMIX 4:1 HS FILLER

- Έχοντας υψηλής ποιότητας ακρυλικές γεμίστηκες ρητίνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μερική αλλά και ολική επισκευή επαναβαφής.
- Η ευελιξία που έχει του επιτρέπει να εφαρμοστεί κανονικό αλλά και μεγάλο φιλμ πλήρωσης.
- Πολύ καλή κάθετη σταθερότητα
- Γρήγορο στο στέγνωμα
- Εξαιρετικό αποτέλεσμα επιφάνειας
- Εύκολο τρίψιμο με γυαλόχαρτο ξηράς αλλά και νερού
- Χρώμα: ανοιχτό γκρι
- Σύμφωνο με νομοθεσία περιορισμού των ΠΟΕ

ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	 (ΣΙΔΕΡΟ)
	 P220 – P280
	 COLOMIX Anisilicone cleaner

	<b>Αναλογία μίξη κατά όγκο:</b>	COLOMIX 4:1 HS FILLER COLOMIX 4:1 2K FILLER ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ STANDARD COLOMIX 2K UNIVERSAL ACRYLIC ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	4 μέρη 1 μέρος 10 - 15%
	<b>Αναλογία μίξης κατά βάρος:</b>	COLOMIX 4:1 HS FILLER COLOMIX 4:1 2K FILLER ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ STANDARD COLOMIX 2K UNIVERSAL ACRYLIC ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	100 g 15 g 7 - 12 g
	<b>Διάρκεια ζωής του μείγματος στους 20°C:</b>	1 ώρα	
	<b>Ιξώδες (RFU):</b> DIN 53211 Φ4 mm/20°C	32 – 38 s	

	<b>Εφαρμογή με πιστόλι:</b>	1,6 - 1,8 mm 2 - 2,5 bar
	<b>Αριθμός στρώσεων:</b> <b>Πάχος στρώσης:</b>	2 - 3 120 - 180μm
	<b>Χρόνος αναμονής ανά στρώση:</b>	10 - 15 min./ 20°C between layers 15 - 20 min./20°C prior to dry in oven
	<b>Χρόνος στεγνώματος 20°C:</b> <b>Χρόνος στεγνώματος 60°C:</b>	4 – 5 ώρες 30 λεπτά
	<b>Χρόνος στεγνώματος με την χρήση IR (υπέρουθρων ακτινών μικρού μήκους κύματος):</b>	15 λεπτά – 20 λεπτά Απόσταση από το αντικείμενο: 70 - 80 cm
	<b>Ξηρό τρίψιμο:</b>	P360 - P600
	<b>Υγρό τρίψιμο:</b>	P600 - P1200
	<b>Επικάλυψη με:</b>	Όλα τα χρώματα μονής και διπλής επίστρωσης της σειράς MOBIHEL/COLOMIX
	<b>Διάρκεια ζωής:</b>	2 χρόνια

2004/42/II B(c) (540) 530:

Το ανώτερο όριο περιεκτικότητας ΠΟΕ σύμφωνα με την ΕΕ αυτής της κατηγορίας προϊόντων (κατηγορία II B (c)) για μίγμα έτοιμο προς χρήση είναι 540 g/l. Η περιεκτικότητα ΠΟΕ αυτού του προϊόντος για έτοιμο προς χρήση μίγμα είναι το ανώτερο 530 g/l

Τα υλικά 2K αντιδρούν με την υγρασία. φρόντισε όλα αυτά τα δοχεία και τα εργαλεία είναι εντελώς στεγνά. κατά την επίστρωση, η σχετική υγρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80 %.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Κλείστε την συσκευασία του καταλύτη αμέσως μετά την χρήση, γιατί το προϊόν αντιδρά με την υγρασία και μπορεί να προκαλέσει ελαττώματα στο προϊόν. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν υπό διάφορες συνθήκες.

Οποιοδήποτε μέρος αυτών των πληροφοριών μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πολυετή εμπειρία στη συνεργασία της Ανάπτυξης και των Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν ιδιοκτησία της HELIOS Refinish. Εγγυώμαστε ότι η ποιότητα της εργασίας που εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας αποδίδει αποτελέσματα, ενώ αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα προϊόντα ή εάν άλλοι παράγοντες επηρέασαν την τελική εμφάνιση. Η τελευταία έκδοση του TDS αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση από γενικό διανομέα στη χώρα σας. Ο χρήστης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς για την ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση απορριμμάτων.