












Τεχνικό φυλλάδιο (02/23)






## MOBIHEL 4:1 HS COMPACTPRIMER













- Ακρυλικό γεμιστικό αστάρι (**High-build**)
- Πολύ μεγάλο πάχος στρώσης (μέχρι και 180 μm στα 3 χέρια)
- Πολύ καλή κάθετη σταθερότητα και γεμιστηκές ιδιότητες
- Εύκολο στο τρίψιμο
- Η ιδιότητές του να στεγνώνει εις βάθος επιτρέπουν να γίνεται εξοικονόμηση χρόνου στην διεργασία του και δίνει μια εξαιρετική επιφάνεια για την βαφή.
- Χρώμα : μαύρο, γκρι, λευκό – δυνατότητα μίξης
- Σύμφωνα με νομοθεσία περιορισμού των ΠΟΕ

	 (ΣΙΔΕΡΟ)	 (ZINC)	 (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)
<b>ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ</b>	 P220 – P280	 MOBIHEL Antisilicone cleaner	 MOBIHEL Antisilicone cleaner
	 MOBIHEL Antisilicone cleaner	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Antisilicone cleaner	 MOBIHEL Antisilicone cleaner
		MOBIHEL PASSIVATOR	MOBIHEL PASSIVATOR

### ημέιωση:

MOBIHEL PASSIVATOR μπορεί να εφαρμοστεί με πανί ή με πιστόλι. Το αστάρι πρέπει να εφαρμοστεί μέσα σε 7-10 λεπτά (όχι περισσότερα από 15 λεπτά)

	Αναλογία μίξη κατά όγκο:		
		 	MOBIHEL 4:1 HS COMPACTPRIMER MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 700 MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100 4 μέρη 1 μέρος 10%
		 	MOBIHEL 4:1 HS COMPACTPRIMER MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 750 W MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100 4 μέρη 1 μέρος 10%

	<b>Αναλογία μίξης κατά βάρος:</b>	MOBIHEL 4:1 HS COMPACTPRIMER MOBIHEL 2K ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 700/750W MOBIHEL 2K ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 2100	100g 15g 7g
	<b>Διάρκεια ζωής του μείγματος στους 20°C:</b>	2 ώρες	
	<b>Ιξώδες (RFU):</b> DIN 53211 Φ4 mm/20°C	32 - 37 s	
	<b>Εφαρμογή με πιστόλι:</b>	1,6 - 1,8 mm 2 - 2,5 bar	
	<b>Αριθμός στρώσεων:</b> <b>Πάχος στρώσης:</b>	1 στρώση 60 μm	3 στρώσεις 180 μm
	<b>Χρόνος αναμονής ανά στρώση:</b>	10 - 15 λεπτά/20°C ανάμεσα στις στρώσεις 15 - 20 λεπτά/20°C πριν από το ψήσιμο στον φούρνο	
	<b>Χρόνος στεγνώματος 20°C:</b> <b>Χρόνος στεγνώματος 60°C:</b>	1,5 ώρα Πάχος στρώσης(στεγνό):60 μm 20 λεπτά. Πάχος στρώσης(στεγνό):60 μm	4 - 5 ώρες Πάχος στρώσης(στεγνό):180 μm 30 λεπτά. Πάχος στρώσης(στεγνό):180 μm
	<b>Χρόνος στεγνώματος με την χρήση IR (υπέρυθρων ακτινών μικρού μήκους κύματος):</b>	10 λεπτά. 60 μm 15 λεπτά. 120 μm 20 λεπτά 180 μm Απόσταση από το αντικείμενο: 70 - 80 cm	
	<b>Ξηρό τρίψιμο:</b>	P360 - P600	
	<b>Υγρό τρίψιμο:</b>	P600 - P1200	
	<b>Επικάλυψη με:</b>	Όλα τα χρώματα μονής και διπλής επίστρωσης της σειράς MOBIHEL	
	<b>Διάρκεια ζωής:</b>	18 μήνες	

2004/42/II B(c) (540) 530:

Το ανώτερο όριο περιεκτικότητας ΠΟΕ σύμφωνα με την ΕΕ αυτής της κατηγορίας προϊόντων (κατηγορία II B (c)) για μίγμα έτοιμο προς χρήση είναι 540 g/l. Η περιεκτικότητα ΠΟΕ αυτού του προϊόντος για έτοιμο προς χρήση μίγμα είναι το ανώτερο 530 g/l

Τα υλικά 2K αντιδρούν με την υγρασία. φρόντισε όλα αυτά τα δοχεία και τα εργαλεία είναι εντελώς στεγνά. κατά την επίστρωση, η σχετική υγρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80 %.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Κλείστε την συσκευασία του καταλύτη αμέσως μετά την χρήση, γιατί το προϊόν αντιδρά με την υγρασία και μπορεί να προκαλέσει ελατώματα στο προϊόν. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν υπό διάφορες συνθήκες.

Οποιοδήποτε μέρος αυτών των πληροφοριών μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πολυετή εμπειρία στη συνεργασία της Ανάπτυξης και των Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν ιδιοκτησία της HELIOS Refinish.

Εγγυόμαστε ότι η ποιότητα της εργασίας που εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας αποδίδει αποτελέσματα, ενώ αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα προϊόντα ή εάν άλλοι παράγοντες επηρέασαν την τελική εμφάνιση. Η τελευταία έκδοση του TDS αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση από γενικό διανομέα στη χώρα σας. Ο χρήστης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς για την ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση απορριμμάτων.

Version: 2022-2 (28.01.2022)