

Τεχνικό φυλλάδιο (06/23)

COLOMIX 5:1 HS EASY SAND PRIMER FILLER

- Μπορεί να εφαρμοστεί σαν αστάρι με ένα «ψιλό» φιλμ στρώσης ή σαν γεμιστικό αστάρι με ένα πιο «παχύ» φιλμ στρώσης.
- Πολύ καλές ιδιότητες στο τριψιμο.
- Καλές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες
- Χρώμα: γκρι, λευκό και μαύρο
- Σύμφωνα με νομοθεσία περιορισμού των ΠΟΕ

ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	 (ΣΙΔΕΡΟ)
	 P220 – P280
	 COLOMIX Anisilicone cleaner

	Αναλογία μίξη κατά όγκο:	COLOMIX 5:1 HS EASY SAND PRIMER FILLER COLOMIX 5:1 2K ACRYL KATAΛYTHΣ STANDARD COLOMIX 2K UNIVERSAL ACRYLIC ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	5 μέρη 1 μέρος 25 – 30%
	Αναλογία μίξης κατά βάρος:	COLOMIX 5:1 HS EASY SAND PRIMER FILLER COLOMIX 5:1 2K ACRYL KATAΛYTHΣ STANDARD COLOMIX 2K UNIVERSAL ACRYLIC ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	100 g 11 g 18 g
	Διάρκεια ζωής του μείγματος στους 20°C:	1 – 1,5 h	
	Ιξώδες (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	22 – 25 s	
	Εφαρμογή με πιστόλι:	1,6 – 1,8 mm 2 - 2,5 bar	

	Αριθμός στρώσεων: Πάχος στρώσης:	2 - 3 150 - 200μm
	Χρόνος αναμονής ανά στρώση:	10 - 15 λεπτά/20°C ανάμεσα στις στρώσεις 15 - 20 λεπτά/20°C πριν από το ψήσιμο στον φούρνο
	Χρόνος στεγνώματος 20°C: Χρόνος στεγνώματος 60°C:	2 ώρες 30 λεπτά
	Χρόνος στεγνώματος με την χρήση IR (υπέρυθρων ακτίνων μικρού μήκους κύματος):	15 λεπτά – 20 λεπτά Απόσταση από το αντικείμενο: 70 - 80 cm
	Ξηρό τρίψιμο:	P360 - P600
	Υγρό τρίψιμο:	P600 - P1200
	Επικάλυψη με:	Όλα τα χρώματα μονής και διπλής επίστρωσης της σειράς MOBIHEL/COLOMIX
	Διάρκεια ζωής:	2 χρόνια

2004/42/II B(c) (540) 530:

Το ανώτερο όριο περιεκτικότητας ΠΟΕ σύμφωνα με την ΕΕ αυτής της κατηγορίας προϊόντων (κατηγορία II B (c)) για μίγμα έτοιμο προς χρήση είναι 540 g/l. Η περιεκτικότητα ΠΟΕ αυτού του προϊόντος για έτοιμο προς χρήση μίγμα είναι το ανώτερο **530 g/l**

Τα υλικά 2K αντιδρούν με την υγρασία. φρόντισε όλα αυτά τα δοχεία και τα εργαλεία είναι εντελώς στεγνά. κατά την επίστρωση, η σχετική υγρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80 %.

MONO ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Κλείστε την συσκευασία του καταλύτη αμέσως μετά την χρήση, γιατί το προϊόν αντιδρά με την υγρασία και μπορεί να προκαλέσει ελαττώματα στο προϊόν. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν υπό διάφορες συνθήκες.

Οποιοδήποτε μέρος αυτών των πληροφοριών μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πολυετή εμπειρία στη συνεργασία της Ανάπτυξης και των Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν ιδιοκτησία της HELIOS Refinish.

Εγγυόμαστε ότι η ποιότητα της εργασίας που εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας αποδίδει αποτελέσματα, ενώ αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα προϊόντα ή εάν άλλοι παράγοντες επηρέασαν την τελική εμφάνιση. Η τελευταία έκδοση του TDS αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση από γενικό διανομέα στη χώρα σας. Ο χρήστης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς για την ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση απορριμμάτων.