

Τεχνικές πληροφορίες (03/23)

MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT EH ANTI SCRATCH

- Υψηλή τελική σκληρότητα
- Υψηλό επίπεδο γυαλάδας
- Εμφάνιση γυαλάδας σε βάθος
- Δύο τρόποι εφαρμογής: με ή χωρίς διαλυτικό
- Χρήση κανονικού, ταχέος και αργού σκληρυντή
- Εύκολο στη χρήση, λεία επιφάνεια
- Εξαιρετική μηχανική, χημική και αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις VOC

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
-----------	--

	Αναλογία ανάμιξης κατά όγκο:		MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT EH anti scratch MOBIHEL 2K HS HARDENER 4300	2 μέρη 1 μέρος
			MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT EH anti scratch MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100	2 μέρη 1 μέρος
			MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT EH anti scratch MOBIHEL 2K HS HARDENER 4500	2 μέρη 1 μέρος
		Ή		
	Αναλογία ανάμιξης κατά όγκο με διαλυτικό:		MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT EH anti scratch MOBIHEL 2K HS HARDENER 4300 MOBIHEL 2K THINNER 2300	2 μέρη 1 μέρος 5 - 10%
			MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT EH anti MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100 MOBIHEL 2K THINNER 2100	2 μέρη 1 μέρος 5 - 10%
			MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT EH anti scratch MOBIHEL 2K HS HARDENER 4500 MOBIHEL 2K THINNER 2500	2 μέρη 1 μέρος 5 - 10%
	Αναλογία ανάμιξης κατά βάρος:		MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT EH anti scratch MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100 ή 4300 ή 4500 MOBIHEL 2K THINNER 2100 'H 2300 'H 2500	100 g 52 g 15 g

	Χρόνος ζωής του μείγματος στους 20°C:	4 - 6 ώρες
	Ιξώδες (RFU): DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C	15 - 18 s
	Εφαρμογή με πιστόλι βαφής:	Μπεκ: 1,2 – 1,3 mm Πίεση: 2 – 2,2 bar
	Αριθμός στρώσεων:	<u>Χωρίς διαλυτικό:</u> - 1 λεπτή στρώση – 15 cm απόσταση, υψηλή ταχύτητα εφαρμογής - 1 πλήρης στρώση – 25 cm απόσταση, κανονική ταχύτητα <u>Με διαλυτικό:</u> - 2 πλήρεις στρώσεις
	Πάχος φιλμ:	50-60 μm
	Χρόνος εξαέρωσης:	5 - 10 λεπτά στους 20°C μεταξύ των στρώσεων 15 λεπτά στους 20°C πριν από τον φούρνο
	Χρόνος στεγνώματος:	Σε 20 °C: 16 ώρες Σε 60 °C: 30 – 45 λεπτά
	Υπέρυθρη ξήρανση:	10 - 15 λεπτά Απόσταση: 70 - 80 cm
	Διάρκεια ζωής:	5 έτη

VOC:

2004/42/II B(e) (840) 550

Όριο VOC: 840 g/l, Τιμή προϊόντος: 550 g/l

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Βλέπε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Προειδοποιήσεις:

- Τα 2K υλικά αντιδρούν με υγρασία – δοχεία και εργαλεία στεγνά
- Υγρασία περιβάλλοντος <80%
- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Δείτε ΔΔΑ
- Να κλείνετε αμέσως το δοχείο του Σκληρυντή
- Τα δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν
- Η πληροφορία ανήκει στην HELIOS Refinish
- Η χρήση άλλων προϊόντων ή συνθηκών μπορεί να αλλοιώσει το αποτέλεσμα
- Η τελευταία έκδοση TDS υπερισχύει όλων των προηγούμενων
- Ο χρήστης να ακολουθεί τους νόμους για την ασφάλεια και τα απόβλητα